

gudy® 808 PP opaque

Allgemeine Information

- beidseitig **permanent** selbstklebende, cadmiumfreie, weiße BOPP-Folie
- beschichtet mit einem lösungsmittelfreien, alterungsbeständigen und dauerelastischen Acrylatkleber
- hohe Opazität

Einsatzbereiche

- Aufziehen von Fotos, InkJet- und Digitaldrucken auf unterschiedlichste Untergründe wie z.B. Hartschaumplatten (Kapa, Gatorfoam, etc.), Forex®, glatte PVC-Oberflächen, Polystyrol, Polycarbonat, beschichtete Spanplatten, Aluminium, etc.
- geeignet für rauhe Kunststoffoberflächen
- universell im Innenbereich einsetzbar

Verarbeitungshinweise

- um eine einwandfreie Funktionalität unseres Produktes zu bewahren, empfehlen wir unsere Rollen möglichst nicht der UV-Strahlung auszusetzen, sondern lichtgeschützt (z.B. in dem mitgelieferten Karton) zu lagern. Ebenso empfehlen wir bereits selbstklebend ausgerüstete Materialien (z.B. Platten) nicht zu lagern, sondern zeitnah zum Endprodukt zu verarbeiten.
- bitte beachten Sie, dass in den vielen Einsatzbereichen der Materialien (z.B. in Verbindung mit unterschiedlichen Folien, PVC- Platten oder anderen Applikationsuntergründen) physikalisch bedingte Dimensionsschwankungen auftreten können, die u. U. durch Temperaturschwankungen während der Verarbeitung und/oder Applikation ausgelöst werden können. Aus diesem Grund gelten alle in unseren Technischen Informationen gemachten Angaben als Referenz, jedoch ausdrücklich nicht als Basis für Gewährleistungen oder Garantien. Da es unmöglich ist, das Material in jeder denkbaren Druck/ Applikations- Kombination zu testen, empfehlen wir den Kunden Eigentests zur Qualifikation für die konkrete Endanwendung vorzunehmen
- Glanzunterschiede im Kleberspiegel sind wicklungstechnisch bedingt und teilweise sichtbar.
- Rollen **IMMER** zusammen mit dem Etikett / dem Label aufbewahren – ohne Batchnummer / Stücknummer können keinerlei Rückfragen bzw. Reklamationen bearbeitet werden
- weiterführende Hinweise zur Verarbeitung und Lagerung finden Sie auf unserer Homepage www.neschen.de

General information

- on either side **permanent** self-adhesive, cadmium-free, white BOPP-film
- coated with a solvent-free, age-resistant and permanently elastic acrylate adhesive
- high opacity

Areas of application

- mounting film for photos, inkjet- and digital prints on several surfaces such as hardfoam (e.g. Kapa. Gatorfoam), Forex®, smooth PVC-surfaces, polystyrene, polycarbonate, chipboard laminated, aluminium, etc.
- suitable for rough plastic surfaces
- universally applicable for indoor use

Processing & Handling

- in order to assure perfect product functionality, we recommend protecting all material from prolonged UV exposure. Please store the material protected from light (e.g. in the transport box provided) when not in use. This also applies to pre-laminated material (e.g. mounting boards)
- please note that due to the multiple areas of application of this material (combined with various films, sheets of PVC or other application substrates) physically- determined dimensional fluctuation might occur that can possibly be triggered by fluctuations in temperature during processing and/or during actual application. For this reason, all specifications in our technical information are meant as references, and explicitly not intended as a basis for warranty or guarantee. Because it is impossible to test every possible print -application combination, we recommend customers conduct their own tests to see if the material is qualified for the actual end-use.
- glossy areas in the adhesive may appear during the winding process and are partly visible.
- **ALWAYS** store the rolls together with the label respectively batch number! Without batch number or production number, no requests or claims can be accepted!
- please refer to the general application and storage tips on our homepage www.neschen.de

gudy® 808 PP opaque

Vorteile / Besonderheiten

- hohe Klebkraft
- ideal zur Verklebung auf Forex-Platten
- weitere Informationen bzw. ein Überblick der Neschen Produktpalette finden Sie auf www.neschen.de

Anmerkung:

Angaben über die Lebensdauer sind aufgrund künstlicher Alterungstests und Außenanwendungs- Studien in vertikaler Verklebung unter „normalen“ mitteleuropäischen Bedingungen ermittelt worden. Anwendungen in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit und hoher UV-Strahlung, wie z.B. in Süd- Europäischen Ländern, in tropischen- und subtropischen- sowie in Wüsten- Regionen verursachen einen schnelleren Alterungsprozess. Dies trifft ebenfalls zu auf Anwendungen in Umgebungen mit starker Luftverschmutzung, in großen Höhen und in Süd-Richtung.

Advantages / Special Features

- high adhesive strength
- ideal mounting film for FOREX-boards
- more information and an overview about Neschen products you can find at www.neschen.de

Note:

These end-use life estimates are based on accelerated ageing studies and outdoor exposure, under conditions experienced in vertical exposure and in "normal" Central European climate. Exposure to severe humidity and ultraviolet light, as e.g. in southern Europe countries, and also in tropical, subtropical or desert regions will cause a more rapid deterioration. This also applies to polluted areas, high altitude and southfacing exposure

gudy® 808 PP opaque

Technische Daten / Technical Data

Träger / Carrier

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Trägermaterial / Film type | BOPP-Folie, weiß BOPP-film, white | | |
| Dicke [µm] / Thickness [µm] | 75± 5 | approx.: 3 mil | |
| Flächengewicht [g/m2] / Weight [g/m2] | 45± 5 | | |
| Opazität / Opacity [%] | 87 | | |
| Reißfestigkeit / Tear resistance [N/mm2] | längs / lengthwise: > 55 | quer / crosswise: > 110 | ASTM Standard |

Kleber / Adhesive 1. Seite/ 1st side

| | | | |
|---|---|--------------|------------|
| Basis / Adhesive type | Polyacrylat Dispersion polyacrylate dispersion | | |
| pH-Wert / pH-value | ca. / approx. 7,0 | | |
| Klebkraft / Adhesive strength [N/25 mm] | 10 min: > 7,0 | 24h: > 11,0 | AFERA 4001 |
| Scherfestigkeit/ shearing strength [min] | 500g: >3000 | 1000g: > 220 | |

Abdeckung / Masking 1. Seite/ 1st side

| | | | |
|---|--|--|--|
| Materialtyp / Type | beidseitig silikonisiertes Papier, weiß on either side siliconised paper, white | | |
| Dicke / Thickness [µm] | 76± 5 | approx. 3.0 mil | |
| Flächengewicht / Weight [g/m2] | 88± 3 | | |
| Trennkraft / Removal force [mN/cm] | 20-45 | Abzugsgeschwindigkeit / speed 300 mm/min | |

Kleber / Adhesive 2. Seite/ 2nd side

| | | | |
|--|---|-------------|------------|
| Basis / Adhesive type | Polyacrylat Dispersion polyacrylate dispersion | | |
| pH-Wert / pH-value | ca. / approx. 7,0 | | |
| Klebkraft / Adhesive strength [N/25 mm] | 10 min: > 7,0 | 24h: > 11,0 | AFERA 4001 |

gudy® 808 PP opaque

Weitere Angaben / Others

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| Lagerbedingungen / Storage conditions | 18° - 25°C/ 64 - 77°F; 40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity | | |
| Lagerzeit [Jahre] / Shelf Life [Years] | 1 | | |
| Raumbedingungen beim Verarbeiten/ indoor conditions for processing | 5 - 40°C/ 41- 104°F | | |
| Einsatztemperatur/ End-use temperature range: | 0°C bis +100°C | 32° F to +212° F | verklebt auf Aluminium / affixed to aluminium |

Die Prüfungen erfolgten im Normklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.

All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014.

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

