

gudy® 806 Hybrid

Allgemeine Information

- beidseitig selbstklebende, cadmiumfreie transparente monomere Weich-PVC-Folie
- eine Seite vollflächig beschichtet mit einem permanenten, stark haftenden Kleber, die andere Seite ist beschichtet mit einem punktförmigen Kleberauftrag für einfaches Repositionieren
- beschichtet mit einem lösungsmittelfreien, alterungsbeständigen und dauerelastischen Acrylatkleber

Einsatzbereiche

- für anspruchsvolle Verklebungen von schweren und/oder schwierigen Materialien wie z.B. Textilien, Kunstleder, Tapeten, Blockout flexface oder Banner auf geraden Oberflächen
- zum Aufziehen von Fotos, PE-Papieren, InkJet- und Digitaldrucken auf unterschiedlichste Untergründe wie z.B. Hartschaumplatten (Kapa, Gatorfoam, etc.), glatte PVC-Oberflächen, Polystyrol®, Polycarbonat, Forex®, beschichtete Spanplatten, Aluminium, etc.
- zur Verklebung auf ein breites Spektrum von üblicherweise geeigneten Untergründen wie den meisten grafischen Platten, Messebau, Handwerk, kurzfristige Dekoration etc.
- universell im Innenbereich einsetzbar

Verarbeitungshinweise

- die Wiederablösbarkeit ist abhängig von der Medienkombination und dem zu verklebenden Untergrund und kann nicht garantiert werden
- eventuell auftretende Kleberrückstände können von glatten, nicht saugenden Untergründen mit einem Glasreiniger oder einem mit Ethanol getränktem Tuch wieder entfernt werden
- für Anwendungen, wo keine Trägerfolie erwünscht ist, empfehlen wir gudy® dot
- um eine einwandfreie Funktionalität unseres Produktes zu bewahren, empfehlen wir unsere Rollen möglichst nicht der UV-Strahlung auszusetzen, sondern lichtgeschützt (z.B. in dem mitgelieferten Karton) zu lagern. Ebenso empfehlen wir bereits selbstklebend ausgerüstete Materialien (z.B. Platten) nicht zu lagern, sondern zeitnah zum Endprodukt zu verarbeiten.
- bitte beachten Sie, dass in den vielen Einsatzbereichen der Materialien (z.B. in Verbindung mit unterschiedlichen Folien, PVC-Platten oder anderen Applikationsuntergründen) physikalisch bedingte Dimensionsschwankungen auftreten

General information

- on either side self-adhesive, cadmium-free, transparent, monomeric soft-Vinyl-film
- one-sided all-over coated with permanent, strong adhesive, the other side with "dot-shaped" adhesive for easy and bubble-free mounting
- coated with a solvent-free, age-resistant and permanently elastic acrylate adhesive

Areas of application

- for challenging adhesions of heavy and difficult materials like textiles, synthetic leather, wallpaper, blockout flexface or banner materials on flat surfaces
- mounting film for photos, PE-paper, inkjet- and digital prints on several surfaces such as hardfoam (e.g. Kapa, Gatorfoam), smooth PVC-surfaces, polystyrene®, polycarbonate, Forex® chipboard laminated, aluminium, etc.
- ideal for mounting on a wide range of graphic display boards and panels, trade fair constructions, window decorations and universal short term applications
- universally applicable for indoor use

Processing & Handling

- the removability depends on the media combination and the surface and cannot be guaranteed
- possibly arising adhesive residue can be removed from smooth, non-absorbent substrates with a cloth soaked in glass-cleaner or ethanol
- for applications without carrier film we recommend gudy® dot
- in order to assure perfect product functionality, we recommend protecting all material from prolonged UV exposure. Please store the material protected from light (e.g. in the transport box provided) when not in use. This also applies to pre-laminated material (e.g. mounting boards)
- please note that due to the multiple areas of application of this material (combined with various films, sheets of PVC or other application substrates) physically- determined dimensional fluctuation might occur that can possibly be triggered by fluctuations in temperature during processing and/or during actual application. For this reason, all specifications in our technical information are meant as references, and explicitly not

gudy® 806 Hybrid

können, die u. U. durch Temperaturschwankungen während der Verarbeitung und/oder Applikation ausgelöst werden können. Aus diesem Grund gelten alle in unseren Technischen Informationen gemachten Angaben als Referenz, jedoch ausdrücklich nicht als Basis für Gewährleistungen oder Garantien. Da es unmöglich ist, das Material in jeder denkbaren Druck/ Applikations- Kombination zu testen, empfehlen wir den Kunden Eigentests zur Qualifikation für die konkrete Endanwendung vorzunehmen.

- Rollen IMMER zusammen mit dem Etikett / dem Label aufbewahren – ohne Batchnummer / Stücknummer können keinerlei Rückfragen bzw. Reklamationen bearbeitet werden!
- einführende und weitergehende Verarbeitungshinweise finden sich auf unserer Homepage www.neschen.de

Vorteile / Besonderheiten

- problemlose Handhabung
- starke Klebkraft auf der vollflächig mit Kleber beschichteten Seite
- durch den „punktförmigen“ Kleberauftrag ist das zu verklebende Material einfacher zu verarbeiten
- unproblematische, blasenfreie Verklebung durch „Tüpfelkleberbeschichtung“
- weitere Informationen bzw. ein Überblick der Neschen Produktpalette finden Sie auf www.neschen.de

Anmerkung:

Angaben über die Lebensdauer sind aufgrund künstlicher Alterungstests und Außenanwendungs- Studien in vertikaler Verklebung unter „normalen“ mitteleuropäischen Bedingungen ermittelt worden. Anwendungen in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit und hoher UV-Strahlung, wie z.B. in Süd- Europäischen Ländern, in tropischen- und subtropischen- sowie in Wüsten- Regionen verursachen einen schnelleren Alterungsprozess. Dies trifft ebenfalls zu auf Anwendungen in Umgebungen mit starker Luftverschmutzung, in großen Höhen und in Süd- Richtung.

intended as a basis for warranty or guarantee. Because it is impossible to test every possible print -application combination, we recommend customers conduct their own tests to see if the material is qualified for the actual end-use.

- ALWAYS store the rolls together with the label respectively batch number! Without batch number or production number, no requests or claims can be accepted!
- please refer to the general application tips on our homepage www.neschen.de

Advantages / Special Features

- easy to handle
- strong adhesion on the completely coated side
- the “dot-shaped” glue application of the material leads to easier processing
- “dot-shaped” adhesive coating allows easy and bubble free positioning
- More information and an overview about Neschen products you can find at www.neschen.de

Note:

These end-use life estimates are based on accelerated ageing studies and outdoor exposure, under conditions experienced in vertical exposure and in “normal” Central European climates. Exposure to severe humidity and ultraviolet light, as e.g. in southern Europe countries, and also in tropical, sub-tropical or desert regions will cause a more rapid deterioration. This also applies to polluted areas, high altitude and south-facing exposure

gudy® 806 Hybrid

Technische Daten / Technical Data

Träger / Carrier

Trägermaterial / Film type	W-PVC-Folie, transparent Soft Vinyl film, transparent		
Dicke [m] / Thickness [µm]	70± 4	approx.: 2.8 mil	
Flächengewicht [g/m ²] / Weight [g/m ²]	90± 4		

Kleber / Adhesive 1. Seite / 1st side

Basis / Adhesive type	Polyacrylat Dispersion, Tüpfel polyacrylate dispersion, dots		
pH-Wert / pH-value	ca. / approx. 7,0		
Klebkraft / Adhesive strength [N/25 mm]	10 min: > 1,0	24h: > 1,5	AFERA 4001

Abdeckung / Masking

Materialtyp / Type	doppelseitig silikonisiertes Glassine Papier, weiß on either side siliconised Glassine paper, white		
Dicke / Thickness [m]	76±5	approx. 3.0 mil	
Flächengewicht / Weight [g/m ²]	88± 3		
Trennkraft / Removal force [mN/cm]	60 ± 20	Abzugsgeschwindigkeit / speed 300 mm/min	

Kleber / Adhesive 2. Seite / 2nd side

Basis / Adhesive type	Polyacrylat Dispersion polyacrylate dispersion		
pH-Wert / pH-value	ca. / approx. 7,0		
Klebkraft / Adhesive strength [N/25 mm]	10 min: > 20	24h: > 28	AFERA 4001

gudy® 806 Hybrid

Weitere Angaben / Others

Lagerbedingungen / Storage conditions	18° - 25°C/ 64 - 77°F; 40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity		
Lagerzeit [Jahre] / Shelf Life [Years]	1		
Raumbedingungen beim Verarbeiten/ indoor conditions for processing	5 - 40°C/ 41- 104°F		
Einsatztemperatur/ End-use temperature range:	-30°C bis +50°C	-22° F to +° 122F	verklebt auf Aluminium / affixed to aluminium

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.
All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014.

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

